



170014240442 (2020)国认监认字(054)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0896

检 验 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号: TW21629W1
Report Number

产 品 名 称 水性醇酸防护漆 I 型
Name of Product

委 托 单 位 河北晨阳工贸集团有限公司
Entrusting Corporation

检 验 类 别 委托检验
Test Category

报 告 发 布 日 期 2021年04月22日
Report Issue Date



国家涂料质量监督检验中心
National Quality Supervision Testing Center for Paint
国恒信(常州)检测认证技术有限公司
National GoldSun(Changzhou) Test & Certification Technology Co.,Ltd.



国家涂料质量监督检验中心

National Quality Supervision Testing Center for Paint

检验报告
Test Report

报告编号: TW21629W1

Report Number

第 1 页 共 2 页

Page 1 of 2

产品名称 Name of Product	水性醇酸防护漆 I 型	样品编号 Number of Sample	TW21629
生产单位 Manufacturer	晨阳环保新材料有限公司	商 标 Trademark	—
委托单位地址 Address Of Entrusting Corporation	河北省保定市徐水区晨阳大街1号	委托日期 Entrusting Date	2021年03月02日
委托单位电话 Tel Of Entrusting Corporation	13930856520	到样日期 Samples Arriving Date	2021年03月02日
样品概况 Sample Description	委托单位送样: 样品为灰色均匀流体, 约2kg。		
检验依据 Test Basis	HG/T 4847-2015 水性醇酸树脂涂料(底漆)		
检验日期 Test Date	2021年03月10日~2021年03月30日		
检验结论 Conclusion	送检样品所检项目符合HG/T 4847-2015 水性醇酸树脂涂料(底漆)的技术要求。 <div>签发日期: 2021年04月22日 Date of Sign and Issue</div>		
备注 Remarks	稀释剂名称: 去离子水。		

批准
Approver审核
Checker主检
Tester

检验结果汇总：

Test Results

报告编号：TW21629W1

Report Number

序号 No.	检验项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	本项结论 Item's Conclusion	备注 Remarks
1	在容器中状态	搅拌混合后无硬块，呈均匀状态	搅拌混合后无硬块，呈均匀状态	合格	
2	细度(含片状、效应颜料的产品除外)， μm	≤60	40	合格	
3	结皮性(48h)	不结皮	未结皮	合格	
4	冻融稳定性(3次循环)	不变质	未变质	合格	
5	热储存稳定性 [(50±2)℃，7d]	通过	通过	合格	
6	不挥发物含量，%	≥40	46	合格	
7	挥发性有机化合物(VOC)，g/L	≤300	147	合格	
8	施工性	施工无障碍	施工无障碍	合格	
9	涂膜外观	正常	正常	合格	
10	闪锈抑制性	正常	正常	合格	
11	干燥时间(表干)，h	≤8	8已干	合格	
	干燥时间(实干)，h	≤24	24已干	合格	
12	弯曲试验，mm	≤3	2	合格	
13	耐冲击性，cm	≥40	50	合格	
14	划格试验，级	≤1	1	合格	
15	耐盐水性 (3%NaCl，24h)	无异常	无异常	合格	



报告结束

End of the Report